

Voce di capitolato Riforma Lamato Antialga 1.2

Su supporti puliti, ben asciutti e stagionati, si proceda con l'applicazione di una mano di Isoflex Trasparente, primer consolidante a solvente a base di resine acriliche in soluzione per esterni, da stendersi a pennello. Uniforma gli assorbimenti degli intonaci e dei supporti murali in genere, migliorando l'adesione dei successivi prodotti di finitura. Pronto all'uso. Resa: 6-9 m² a litro per mano.

Applicazione di una mano di Performa Plus Riempitivo, intermedio riempitivo fibrato a base di resina acrilica, da stendersi a pennello o rullo. È caratterizzato da elevato potere riempitivo ed elasticità. Uniforma gli assorbimenti del supporto, migliorando l'aspetto finale del ciclo. Resa: 1,6-2 m² a kg per mano.

Applicazione di una mano di Riforma Lamato 1.2, rivestimento continuo di medio spessore per esterni, a base di polimeri acril-silossanici, inerti a granulometria selezionata e pigmenti resistenti. È caratterizzato da ottimo potere riempitivo e copertura, idrorepellenza e resistenza agli agenti atmosferici ed inquinanti. L'applicazione sarà eseguita a mezzo frattazzo con lisciatura finale con raso in plastica. Resa: 2 kg a m² per mano.